

## ELASTOSIL® R 701/40

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Automotive & Transportation

Photocopier Rolls, Printing Industry

Membranes, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к смазке
	Комплект низкого сжатия
	Маслостойкий
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Уплотнение
	Прокладки
	Уплотнения
Метод обработки	Каландрирование
	Прессформа сжатия
	Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Оранже		
Плотность	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	41		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.10	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	510	%	DIN 53504
Комплект сжатия	6.0	%	DIN ISO 815-B
Восстановленная устойчивость	67	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

