

SUMILITE® PL-1622

Хлопок

Phenolic

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

SUMILITE®PL-1622 is a phenolic (Phenolic) product, which contains cotton filler. It is available in North America. Typical application areas are: coating applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Хлопковый наполнитель		
Используется	Ламинат		
Формы	Частицы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость Роквелла (M-Scale)	105	ASTM D785	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (1.20 mm)	61	J/m	ASTM D256
Дополнительная информация			
Flexural Strength @ Yield, ASTM D790, 1.2 mm, Machine MD: 160 MPaFlexural Strength @ Yield, ASTM D790, 1.2 mm, TD: 130 MPa			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

