

DIOSHY® VP-890

Thermoplastic Vulcanizate

DIOSHY Co.,Ltd.

Описание материалов:

DIOSHY® VP-890 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) material. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.898	g/cm ³	JIS K6301
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	14	g/10 min	JIS K7210
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			JIS K6301
Shore A	90		
Shore D	40		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K6310
100% Strain	2.43	MPa	
300% Strain	2.06	MPa	
Прочность на растяжение	8.34	MPa	JIS K6310
Удлинение при растяжении (Break)	490	%	JIS K6310
Tear Strength	59	kN/m	JIS K6310
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	24	%	JIS K6301

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

