

Borealis PP WG341C

Polypropylene

Borealis AG

Описание материалов:

WG341C is a polypropylene for extrusion coating.

Applications

WG341C is designed for:

Micro wave oven applications

Extrusion coating of high volume production of boards and papers

Coating of textile fibres

Pinholes free coating

Coating of various plastic films and cellophane

Special features

WG341C is optimised to deliver:

Excellent processing properties

High grease resistance

High temperature resistance

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая технологичность Устойчивость к смазке Высокая термостойкость Перерабатываемый материал | | |
| Используется | Ткани Пленка Ламинаты Бумажные Покрытия | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Кокструзия Экструзионное покрытие | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.910 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 132 | °C | ISO 306/A50 |
| Температура плавления | 161 | °C | ISO 11357-3 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зона цилиндра 1 темп. | 230 | °C | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|------------------|-----------------|
| Зона цилиндра 2 температура. | 260 | °C | |
| Зона цилиндра 3 темп. | 280 | °C | |
| Зона цилиндра 4 темп. | 305 | °C | |
| Зона цилиндра 5 темп. | 310 | °C | |
| Температура адаптера | 305 | °C | |
| Температура матрицы | 305 | °C | |
| Максимальная скорость покрытия | 6.7 | m/sec | Internal Method |
| Минимальный вес покрытия | 10 | g/m ² | Internal Method |
| Вырез-в | 101.0 | mm | Internal Method |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

