

EnCom TF20 PBET

20% тальк

Thermoplastic Polyester

EnCom, Inc.

Описание материалов:

Talc Filled Polyester

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Используется	Промышленное применение		
	Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.49	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	57.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	4150	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	105	MPa	ASTM D790
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	121	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Задняя температура	260 - 288	°C	
Средняя температура	266 - 302	°C	
Передняя температура	271 - 310	°C	
Температура сопла	277 - 310	°C	
Температура обработки (расплава)	277 - 310	°C	
Температура формы	93.3 - 116	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

