

## Hylon® N2240ML

40% полезных ископаемых

Polyamide 6

Ravago Manufacturing Americas, LLC

### Описание материалов:

Nylon 6, 40% Mineral Filled

| Главная Информация                 |                                      |                   |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование            | Минеральный, 40% наполнитель по весу |                   |                 |
| Соответствие RoHS                  | Соответствует RoHS                   |                   |                 |
| Номер файла UL                     | E157012                              |                   |                 |
| Физический                         | Номинальное значение                 | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                          | 1.50                                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm) | 0.70 to 1.0                          | %                 | ISO 294-4       |
| Механические                       | Номинальное значение                 | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break)             | 83.0                                 | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Break)      | 1.5                                  | %                 | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль                  | 5170                                 | MPa               | ISO 178         |
| Флекторный стресс                  | 117                                  | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                        | Номинальное значение                 | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность    | 4.0                                  | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 180         |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat