

NPC PE LL0220AA

Linear Low Density Polyethylene

NPC Alliance Corporation

Описание материалов:

LL0220AA is a linear low-density polyethylene copolymer with Butene-1 as the comonomer. LL0220AA offers a good balance of mechanical properties and good cling performance. It is suitable for a wide variety of film applications. LL0220AA can also be used as blending partner with both LDPE and LLDPE in both cast and blown film.

APPLICATIONS

Hand Wrap
Carrier and Garbage Bags
Industrial Liners
Blending Partner of LDPE

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Бутене комномер		
	Сополимер		
	Высокое качество		
Используется	Сумки		
	Смешивание		
	Пленка		
	Сверхпрочные сумки		
	Вкладыши		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	> 0.50		ISO 8295
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Tensile Stress			ISO 1184
MD : Yield, 38 µm	10.0	MPa	
TD : Yield, 38 µm	11.0	MPa	
MD : Break, 38 µm	33.0	MPa	
TD : Break, 38 µm	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 1184

MD : Break, 38 µm	750	%	
TD : Break, 38 µm	870	%	
Ударное падение Dart (38 µm)	130	g	ISO 6603-2
Elmendorf Tear Strength			ISO 6383-2
MD : 38 µm	1.8	N	
TD : 38 µm	4.9	N	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	122	°C	ASTM D2117
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 38.0 µm)	50		ASTM D2457
Haze (38.0 µm)	15	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat