

TITANEX® LF1045

Linear Low Density Polyethylene

Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.

Описание материалов:

TITANEX® LF1045 is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific for blown film.

Important attributes of TITANEX® LF1045 are:

Antioxidant

Butene Comonomer

Good Tear Strength

Good Toughness

Impact Resistant

Typical applications include:

Bags/Liners

Packaging

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Бутене комномер		
	Хорошая стабильность цвета		
	Хорошая просадка		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая прочность на разрыв		
	Хорошая прочность		
Используется	Сумки		
	Пищевая упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm, Blown Film	167	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm, Blown Film	196	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882

MD : Break, 25 µm,Blown Film	40.2	MPa	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	30.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm,Blown Film	550	%	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	700	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	180	g	
TD : 25 µm, Blown Film	380	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	65		ASTM D2457
Haze (25.0 µm, Blown Film)	10	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 to 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

