

Karina IVORY PVC COMPOUND -E 680D35/ 1-B-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PROFILES

Главная Информация

Используется	Профили
Внешний вид	Слоновая кость
Метод обработки	Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.24 to 1.30	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.65 to 0.350		ME 12
Цвет b	0.480 to 2.48		ME 12
Color L	88.2 to 90.2		ME 12

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	66 to 70		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 9.81	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 280	%	ASTM D638

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

