

Generic Acetal (POM) Copolymer - PTFE Fiber

PTFE волокно

Acetal (POM) Copolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Acetal (POM) Copolymer - PTFE Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	PTFE волокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.50 - 1.60	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2100 - 2510	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	44 - 45	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.9 - 5.1	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	70.0 - 160	°C	ISO 75-2/A
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 - 111	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	185 - 230	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Acetal (POM) Copolymer - PTFE Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat