

## SAMAT 5508(f1)

Polypropylene

POLYROCKS CHEMICAL CO., LTD

### Описание материалов:

SAMAT 5508(f1) is a Polypropylene product. It is available in Asia Pacific. Applications of SAMAT 5508(f1) include consumer goods, electrical/electronic applications and outdoor applications.

Characteristics include:

Flame Rated

Chemical Resistant

Flame Retardant

Good Weather Resistance

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Высокий поток		
Используется	Потребительские приложения Электрическое/электронное применение		
Номер файла UL	E231028		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/1.2 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.2 to 1.6	%	ASTM D955
Уличная пригодность	f1		UL 746C
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	30.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	36	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	120	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	

1.50 mm	SC-0	
3.00 mm	SC-0	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	90.0	°C
Время сушки	2.0	hr
Температура обработки (расплава)	180 to 200	°C
Температура формы	40.0 to 70.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat