

## LNP™ THERMOCOMP™ RF006XXJ compound

30% стекловолокно

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

LNP\* THERMOCOMP\* RF006XXJ is a compound based on Nylon 66 resin containing 30% Glass Fiber. Added feature of this material is: Healthcare.

Also known as: LNP\* THERMOCOMP\* Compound RF006XXJ

Product reorder name: RF006XXJ

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			ASTM D792
--	1.41	g/cm <sup>3</sup>	
--	1.40	g/cm <sup>3</sup>	
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 24 hr	0.30 to 0.60	%	
Across Flow : 24 hr	0.90 to 2.0	%	
Поглощение воды			
24 hr, 50% RH	0.64	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.94	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- <sup>1</sup>	11400	MPa	ASTM D638
--	10600	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Break <sup>2</sup>	167	MPa	ASTM D638
Break	160	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Break <sup>3</sup>	2.4	%	ASTM D638
Break	2.4	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
50.0 mm Span <sup>4</sup>	9700	MPa	ASTM D790
-- <sup>5</sup>	9400	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
--	233	MPa	ISO 178

Break, 50.0 mm Span <sup>6</sup>	242	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	67	J/m	ASTM D256
23°C <sup>7</sup>	6.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность <sup>8</sup> (23°C)	44	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Total Energy	6.50	J	ASTM D3763
--	2.40	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span <sup>9</sup>	255	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	246	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span <sup>10</sup>	236	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			ASTM D696
Flow : -30 to 30°C	2.7E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -30 to 30°C	9.8E-5	cm/cm/°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.15 to 0.25	%	
Задняя температура	266 to 277	°C	
Средняя температура	282 to 293	°C	
Передняя температура	293 to 304	°C	
Температура обработки (расплава)	282 to 304	°C	
Температура формы	93.3 to 110	°C	
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa	
Screw Speed	30 to 60	rpm	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	Type I, 5.0 mm/min		
3.	Type I, 5.0 mm/min		
4.	1.3 mm/min		
5.	2.0 mm/min		
6.	1.3 mm/min		
7.	80*10*4		
8.	80*10*4		

---

9.	80*10*4 mm
10.	80*10*4 mm

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

