

Karina STRAW CPVC COMPOUND 790-38/23-CRPC (**)

Chlorinated Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

CPVC COMPOUND RECOMMENDED FOR INJECTION OF FITTING FOR USE WITH HOT WATER.

Главная Информация			
Используется	Фитинги		
Внешний вид	Солома		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.40 to 1.46	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет A	-1.37 to 0.230		ME 12
Цвет b	14.8 to 16.4		ME 12
Color L	89.5 to 91.1		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	77 to 81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 39.2	MPa	IEC 60811-1-1

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

