

## S&E; Automotive SE900-6

Наполнитель

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

PVC weatherable, integral colored, filled, Roof Ditch Molding Skin which meets the Ford WSK-M4D689-A5

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	70 to 80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	> 11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 240	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	> 40	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-30	°C	FLTM BN 102-01
Ускоренная продолжительность выветривания <sup>4</sup>	< 3.00		SAE J2527
NOTE			
1.	Type IV, 500 mm/min		
2.	Type IV, 500 mm/min		
3.	Method B		
4.	after 2000 kj/m <sup>2</sup>		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

