

## Generic PUR-Ether/MDI

Polyurethane (Polyether, MDI)

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ether/MDI  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998 to 1.08	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.59 to 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	39 to 98		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	13.0 to 38.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	5.0 to 150	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	20.7 to 1230	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	0.0269 to 1.43	MPa	ASTM D695
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain, 23°C	2.35 to 19.3	MPa	
300% Strain, 23°C	8.43 to 21.2	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D412
Break, 23°C	15.0 to 24.8	MPa	
23°C	15.9 to 51.7	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	110 to 600	%	ASTM D412
Tear Strength			
23°C	40.7 to 124	kN/m	ASTM D624
Split	22	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия	4.0 to 51	%	ASTM D395
Сопrotивляемость Bayshore	43 to 65	%	ASTM D2632
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	260 to 270	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	1.1E-4 to 1.7E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	1.5 to 8.9	min	

Терморегулирующая вязкость	344 to 759	сР	ASTM D2393
Время демолд	0.38 to 1400	min	
Время доставки	3.5 to 24	hr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

