

Baoding 65E70

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd

Описание материалов:

Properties: Shorter molding time, easily demolding, High resilience, Low abrasion loss, Excellent transparency.

Application: Shoe sole and Shoe insole, Shoe decorations, Children Shoe , Garden shoe, Sandy shoe, Safety shoe.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Высокая четкость Упругий		
Используется	Декоративные детали Обувь		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15 to 1.19	g/cm ³	JIS K7311
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	68 to 72		JIS K7311
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K7311
100% Strain	3.92	MPa	
300% Strain	7.85	MPa	
Прочность на растяжение	19.6	MPa	JIS K7311
Удлинение при растяжении (Break)	580	%	JIS K7311
Tear Strength	69	kN/m	JIS K7311
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	170 to 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

