

## Cevian®-V LMW011

Acrylonitrile Butadiene Styrene

PlastxWorld Inc.

### Описание материалов:

Cevian LMW011 is a Laser Markable ABS.

| Главная Информация  |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики  | Хорошая мобильность  |                   |                 |
| Формы   | Частицы              |                   |                 |
| Метод обработки   | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 1.13                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/3.8 kg)                      | 14                   | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Механические  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)                                       | 51.0                 | MPa               | ASTM D638       |
| Флекторный модуль   | 2480                 | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength (Yield)   | 68.9                 | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (3.18 mm)  | 59                   | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке<br>(1.8 MPa, Unannealed, 12.7 mm) | 87.2                 | °C                | ASTM D648       |

### Дополнительная информация

Specific Gravity, ASTM D792, 73°F, 50% RH: 1.13 Melt Flow Rate, ASTM D1238, 230°C, 3.8 kg: 14 g/10 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat