

Shin-Etsu RTV KE-3421

Silicone Rubber, RTV-1

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shin-Etsu RTV KE-3421 is a Silicone Rubber, RTV-1 material. This product is available in North America.

| Главная Информация | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 0.998 | g/cm ³ |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 35 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность сдвига | 0.207 | MPa |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | 0.689 | MPa |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Теплопроводность | 0.20 | W/m/K |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Диэлектрическая прочность | 25 | kV/mm |
| Коэффициент рассеивания (60 Hz) | 1.0E-4 | |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения |
| Tack Free Time | 5.0 | min |
| Дополнительная информация | | |
| One Component: YesProduct: NoAddition Cure: NoCondensation Cure: YesUL Listing: Yes | | |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Вязкость | 0.25 | Pa·s |
| Время отверждения ¹ (23°C) | 72 | hr |
| NOTE | | |
| 1. | 50% RH | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

