

Sevrene® 3000-90A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene® 3000-90A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America.

Typical application of Sevrene® 3000-90A: Automotive

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.09	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	92		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	6.30	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении ² (Break)	660	%	ISO 37
Tear Strength ³	52	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия ⁴ (70°C, 22 hr)	34	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (80°C, 1008 hr)	95	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (80°C, 1008 hr)	93	%	ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости (Type B)	-50.0	°C	ISO 812
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Запотевание			SAE J1756
38°C	95	%	
85°C	95	%	
Аризона выветривание ⁵	2.18(Black)		
Сопrotивление чистящего средства ⁶	No loss of gloss, and no stain, surface softening or loss of grain. No color transfer to cloth		
Погода во Флориде ⁷	0.350(Black)		
Смешанные грибковые сопротивление ⁸	No fungal growth		
Ozone Resistance ⁹	Zero rating		ISO 1431-1
UV Resistance ¹⁰	0.950(Black)		SAE J1885
Weatherability ¹¹	0.390(Black)		SAE J1960

NOTE

1. Type 1

2.	Type 1
3.	Method Ba, Angle (Unnicked)
4.	Type A
5.	2 years
6.	GM9900P
7.	2 years
8.	GM9328P
9.	Procedure A
10.	Interior Xenon Arc 1240 kj/m ²
11.	Exterior Xenon Arc 2500 kj/m ²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

