

K-Prene XL-A50

Polypropylene + EPDM Rubber

Technovinyl Polymers India Ltd.

Описание материалов:

K-Prene XL-A50 is a Polypropylene + EPDM Rubber (PP+EPDM) material. It is available in Africa & Middle East.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.990	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение ¹ (23°C)	12	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	1.50	MPa	
300% Strain	2.00	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	4.30	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	20.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
70°C, 22 hr	35	%	
100°C, 22 hr	45	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -60.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Ozone Resistance - 70 hrs	Pass		

NOTE

1. 10 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

