

## Axiall PVC 19902

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Non-lead stabilized insulation compound UL approved for TW applications. Suitable for 105C constructions at a minimum wall thickness of 1/32". Suitable for 720 hr sunlight resistant applications.

Главная Информация	
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца
Используется	Тонкостенные детали
Рейтинг агентства	UL I оценка масла Тип UL TW

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.32 to 1.36	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--------------	--------------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A)	87 to 93		ASTM D2240
-------------------------------	----------	--	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение			ASTM D638
-------------------------	--	--	-----------

--	19.3	МПа	
----	------	-----	--

100% Strain	13.3	МПа	
-------------	------	-----	--

Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638
----------------------------------	-----	---	-----------

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>1</sup> (136°C, 168 hr)	-24	%	UL 1581
--	-----	---	---------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура ломкости	-27.0	°C	ASTM D746
----------------------	-------	----	-----------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863
------------------	----	---	------------

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

Stock Temperature	185	°C
-------------------	-----	----

NOTE	
------	--

1.	30 mil slabs
----	--------------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

