

Sumikon® FM-MK-160B

Стекловолокно; Неорганическое

Polyphenylene Sulfide

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON® FM-MK-160B is Glass fiber and inorganic filler filled Polyphenylene sulfide resin molding compound with good mechanical property grade. This grade is official registered UL with V-0 (t=1.0).

| Главная Информация | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Армированный стекловолокном материал Неорганический наполнитель | | |
| Соответствие RoHS | Соответствие RoHS | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.96 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка | | | Internal method |
| Flow | 0.20 | % | Internal method |
| Transverse flow | 0.30 | % | Internal method |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 101 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 17000 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 177 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 73 | J/m | ASTM D256 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.0 mm) | V-0 | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat