

## Manner Flexible PVC V738-2

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: UL 75°C Lead-free jacketing compound. V738 is recognized as 720 hour sunlight resistant under UL QMTT2. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Рейтинг агентства	UL QMTT2		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42 to 1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	85 to 91		
Shore A, 15 sec	79 to 85		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>	8.31	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	16.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	310	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>4</sup> (100°C, 240 hr)	1.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>5</sup> (100°C, 240 hr)	0.0	%	UL 1581
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
2.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
3.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
4.	Air Aged Retention		
5.	Air Aged Retention		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

