

## Skyrol® SH38

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

### Описание материалов:

Skyrol® SH38 is an optically super clear polyester film. SH38 is a two side coated product with excellent ink adhesion, a smooth surface, high gloss, good dimensional stability, excellent flatness and good handling characteristics.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-100717954	E74359-249671	
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая поверхность		
	Глянцевый		
	Оптика		
Используется	Пленка		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.100 mm	1.2	%	
Flow : 150°C, 30 min, 0.175 mm	1.3	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.100 mm	0.60	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.175 mm	0.40	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 100 µm	207	MPa	
MD : Yield, 180 µm	193	MPa	
TD : Yield, 100 µm	193	MPa	
TD : Yield, 180 µm	186	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 100 µm	150	%	
MD : Break, 180 µm	150	%	
TD : Break, 100 µm	150	%	
TD : Break, 180 µm	150	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер			ASTM D523

100 µm	192		
175 µm	188		
Коэффициент пропускания			ASTM D1003
0.0100 µm	89.0	%	
100 µm	90.0	%	
Haze			ASTM D1003
100 µm	0.50	%	
175 µm	0.70	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

