

Shanghai Ofluorine PVDF J-2

Polyvinylidene Fluoride

Shanghai Ofluorine Chemical Technology Co., Ltd

Описание материалов:

Medium melt viscosity, more suitable for extrusion molding.

J-2 PVDF as raw materials, the finished products has excellent mechanical strength and flexibility. It can not be eroded by acid, alkali, strong oxidant, halogens. Good durability to aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, alcohol, aldehyde etc. In the work of hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, dilute alkali liquor, dense alkali liquor(40%) and 100deg.C, which keep stable.

Others, J-2 PVDF finished products has the properties of gamma-Ray resistant, UV resistant, and stability in wide temperature range.

Application: Be used in manufacturing PVDF tubes, PVDF pipes, PVDF rod etc.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Кислотоупорный Устойчивость к воздействию алкоголя Щелочестойкие Хорошая гибкость Хорошая термическая стабильность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая прочность Устойчивость к углеводородам Низкий и без запаха Средняя вязкость Устойчивость к окислению Устойчивость к излучению (гамма) 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Трубопроводы Стержни Трубка 		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.77 to 1.79	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/12.5 kg)	10 to 25	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.050	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70 to 80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Yield, 23°C	> 40.0	MPa	
Break, 23°C	> 30.0	MPa	
Удлинение при растяжении ²			ASTM D638
Yield, 23°C	5.0 to 10	%	
Break, 23°C	> 50	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления ³	165 to 171	°C	ASTM D3418
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

