

## CONAP® AD-6406

Polyurethane

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

CONAP AD-6406 is a two-component urethane system designed for use as a sealant.

Главная Информация		
Используется	Герметики	
Внешний вид	Янтарь	
	Прозрачный/прозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	0.970	g/cm <sup>3</sup>
-- 2	1.15	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра		
Shore A <sup>3</sup>	88	
Shore D <sup>4</sup>	65	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	200	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	110	%
Tear Strength	43.8	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 75	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Терморегулирующая вязкость <sup>5</sup> (25°C)	16000	cP
NOTE		
1.	Hardener	
2.	Resin	
3.	after 24 hours @ room temperature	
4.	after 16 hours @ 65°C	
5.	(SP 7 @ 10 RPM)	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

