

PENTAMID A GV35 HYD2 RC black

35% стекловолокно

Polyamide 66

PENTAC Polymer GmbH

Описание материалов:

Normal viscosity, hydrolysis stabilised polyamide 66, 35% glass fiber reinforced, ReCompound

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 35% наполнитель по весу			
Добавка	Сопротивление гидролизу			
Переработанное содержание	Да			
Характеристики	Сопротивление гидролизу			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
Внешний вид	Черный			
Формы	Частицы			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.41	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Transverse flow	0.70	--	%	ISO 294-4
Flow	0.45	--	%	ISO 294-4
Поглощение воды				ISO 62
Saturated, 23°C	4.9	--	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50%				
RH	1.3	--	%	ISO 62
Номер вязкости	130	--	cm ³ /g	ISO 307
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	10500	8400	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	175	135	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	3.5	5.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль	9300	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	240	--	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	11	16	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	75	85	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	255	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	240	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления	260	--	°C	ISO 11357-3
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	30	--	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.50	--		IEC 60250
Comparative Tracking Index	425	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.2 mm)	HB	--		UL 94
Дополнительная информация	Сухой	Состояние		Метод испытания
ISO Shortname	PA66, MHWRC, 14-100, GF35--			ISO 1874
Иньекция	Сухой		Единица измерения	
Температура сушки	80		°C	
Время сушки	3.0		hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050 - 0.13		%	
Рекомендуемый Макс измельчения	20		%	
Задняя температура	275 - 295		°C	
Средняя температура	280 - 305		°C	
Передняя температура	285 - 295		°C	
Температура обработки (расплава)	270 - 310		°C	
Температура формы	60 - 100		°C	
Давление впрыска	76.0		MPa	
Отношение винта L/D	18.0:1.0 to 22.0:1.0			
Коэффициент сжатия винта	2.2:1.0 to 2.8:1.0			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

