

## NORYL™ HNA055 resin

Polyphenylene Ether + PS

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

>PPE+PS-HI< Autoclavable engineering thermoplastic. Biocompatible per ISO10993 (color dependent).

Главная Информация			
Характеристики	Термостойкость высокого давления Биологическая Совместимость		
Рейтинг агентства	ISO 10993		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> PPE PS-HI		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/5.0 kg)	6.2	g/10 min	ASTM D1238
Плавкий объем-расход (MVR) (300°C/5.0 kg)	5.70	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.60 - 0.80	%	Internal method
Поглощение воды			ISO 62
Saturated, 23°C	0.23	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.060	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- <sup>1</sup>	3250	MPa	ASTM D638
--	2410	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield <sup>2</sup>	67.9	MPa	ASTM D638
Yield	61.8	MPa	ISO 527-2/50
Fracture <sup>3</sup>	55.5	MPa	ASTM D638
Fracture	57.6	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Yield <sup>4</sup>	4.8	%	ASTM D638
Yield	3.8	%	ISO 527-2/50
Fracture <sup>5</sup>	16	%	ASTM D638
Fracture	13	%	ISO 527-2/50

Флекторный модуль			
50.0mm span <sup>6</sup>	2540	MPa	ASTM D790
-- <sup>7</sup>	2490	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
--	107	MPa	ISO 178
Yield, 50.0mm span <sup>8</sup>	101	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность <sup>9</sup> (23°C)	27	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
-30°C	140	J/m	ASTM D256
23°C	290	J/m	ASTM D256
-30°C <sup>10</sup>	15	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
23°C <sup>11</sup>	25	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Ударное устройство для дротиков (23°C, Total Energy)			
	54.0	J	ASTM D3763
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	147	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 64.0mm span <sup>12</sup>	148	°C	ISO 75-2/Af
Викат Температура размягчения			
--	168	°C	ASTM D1525, ISO 306/B50 10 <sup>13</sup>
--	169	°C	ISO 306/B120
Линейный коэффициент теплового расширения			
Flow: -40 to 40°C	8.7E-5	cm/cm/°C	ASTM E831, ISO 11359-2
Lateral: -40 to 40°C	9.3E-5	cm/cm/°C	ASTM E831, ISO 11359-2
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	104 - 110	°C	
Время сушки	3.0 - 4.0	hr	
Время сушки, максимум	8.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Рекомендуемый размер снимка	30 - 70	%	
Задняя температура	260 - 304	°C	
Средняя температура	271 - 310	°C	
Передняя температура	282 - 316	°C	
Температура сопла	293 - 316	°C	
Температура обработки (расплава)	293 - 316	°C	
Температура формы	76.7 - 104	°C	
Back Pressure	0.345 - 0.689	MPa	

Screw Speed	20 - 100	rpm
<b>NOTE</b>		
1.	5.0 mm/min	
2.	Type 1, 50mm/min	
3.	Type 1, 50mm/min	
4.	Type 1, 50mm/min	
5.	Type 1, 50mm/min	
6.	1.3 mm/min	
7.	2.0 mm/min	
8.	1.3 mm/min	
9.	80*10*4 sp=62mm	
10.	80*10*4	
11.	80*10*4	
12.	80*10*4 mm	
13.	□□ В (120°C/h), □□2 (50N)	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat