

## Sarlink® TPV X6190N

Thermoplastic Vulcanizate

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

Sarlink® TPV X6190N is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) material. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Непрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.954	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	0.956	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240, ISO 868
Shore A, 5 sec, Extruded	87		
Shore A, 5 sec, Injection Molded	91		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Across Flow : 100% Strain	5.50	MPa	ASTM D412, ISO 37
Flow : 100% Strain	8.07	MPa	ASTM D412
Flow : 100% Strain	8.10	MPa	ISO 37
Прочность на растяжение			
Across Flow : Break	10.5	MPa	ASTM D412, ISO 37
Flow : Break	9.72	MPa	ASTM D412
Flow : Break	9.70	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении			
Across Flow : Break	670	%	ASTM D412, ISO 37
Flow : Break	420	%	
Tear Strength			
Across Flow	59.5	kN/m	ASTM D624
-- <sup>1</sup>	59	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ASTM D395, ISO 815
23°C, 22 hr	42	%	
70°C, 22 hr	57	%	
125°C, 70 hr	86	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая вязкость сдвига			
200°C	258	Pa·s	ISO 11443

Capillary : 200°C <sup>2</sup>	258	Pa·s	ASTM D3835
<b>NOTE</b>			
1.	Method Ba, Angle (Unnicked)		
2.	206 1/s		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat