

HIFOR® LF1010AA

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

Westlake LF1010AA is a butene LLDPE with excellent mechanical and downgauging advantages. This Kosher compliant product contains zero slip and antiblock, and is suitable for can liners, agricultural film, shrink film, and blending with LDPE.

Application/Uses

Agricultural films

Trash bags

Shrink films

Главная Информация			
Характеристики	Кошерная Сертификация		
	Бутене комномер		
Используется	Пленка		
	Подкладка		
	Сумка		
	Смешивание		
	Сельскохозяйственное применение		
	Усадочная пленка		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD: 25 µm, blown film	228	MPa	ASTM D882
1% secant, TD: 25 µm, blown film	269	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Broken, 25 µm, blown film	42.7	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 25 µm, blown film	27.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Broken, 25 µm, blown film	900	%	ASTM D882
TD: Broken, 25 µm, blown film	1100	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	100	g	ASTM D1709

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (25.4 μ m, Blown Film)	8.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Test specimens for blown film: nominal thickness 1.0 mils fabricated at 2.5:1 BUR.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	210 - 221	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat