

Hostacom BB 73 F 1648

22% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom BB 73 F 1648 is a 22% talc filled PP copolymer, with excellent flowability, high rigidity, high dimensional stability and good scratch resistance. Product is available as a customized color matched, pellet form. This grade is delivered in 1648 color version.

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель, 22% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Хорошая стабильность размеров Жесткий, высокий Жесткий, хороший Сополимер Хорошая мобильность Устойчивость к царапинам | | |
| Используется | Применение в автомобильной области Автомобильные внутренние детали | | |
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 1.06 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 21 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 21.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | 2000 | MPa | ISO 178/A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -40°C | 2.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Зубчатый изод Impact | | | ISO 180/1A |
| -40°C | 2.5 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.0 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | |
|--|-----|----|------------|
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 100 | °C | ISO 75-2/B |
|--|-----|----|------------|

NOTE

1. 1.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat