

En Chuan 6120W

30% стекловолокно

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This resin is a wax-contained, but non-thixotropy and non accelerator resin. 6120W shows excellent flexibility and weather resistance. This is specially designed for the manufacture of fishing rods.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Нетоксотропный Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Применение рыболовства

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя ¹	40	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ²	8920	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³	220	MPa	ASTM D790

Дополнительная информация	
Red Accelerator, Co-ocst (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.40 - 0.60	Pa·s
Gel Time (25°C)	4.0 - 10	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения ⁴	10000	MPa
Прочность на растяжение ⁵	116	MPa

NOTE	
1.	Barcol 934-1 , Unfilled
2.	Filled
3.	Filled
4.	Filled
5.	Filled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

