

## LubriOne™ NI-20GF/15T FR

Polyamide 610

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

LubriOne™ NI-20GF/15T FR is a Polyamide 610 (Nylon 610) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of LubriOne™ NI-20GF/15T FR include appliances, conveyors and printing applications. Primary characteristic: flame retardant.

| Главная Информация                                     |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики   | Огнестойкий<br>Смазка                                     |                   |                 |
| Используется   | Компоненты прибора<br>Детали конвейера<br>Детали принтера |                   |                 |
| Формы  | Гранулы   |                   |                 |
| Физический   | Номинальное значение                                      | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес   | 1.57  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Механические   | Номинальное значение                                      | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения <sup>1</sup>                         | 6890  | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break)           | 103   | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)          | 3.0   | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                                      | 6550  | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength                                      | 165   | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие  | Номинальное значение                                      | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 6.35 mm, Injection Molded) | 93  | J/m               | ASTM D256A      |
| Воспламеняемость                                       | Номинальное значение                                      |                   |                 |
| Воспламеняемость                                       | V-0   |                   |                 |
| NOTE   |   |                   |                 |
| 1.   | Type I, 5.1 mm/min  |                   |                 |
| 2.   | Type I, 5.1 mm/min  |                   |                 |
| 3.   | Type I, 5.1 mm/min  |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

