

BJB Polyurethane TC-460 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-460 A/B is a multi-purpose elastomer system that can perform many functions. Product characteristics are:

Cures at room temperature to produce a strong, resilient elastomer

Easy to use

Exudate and volatile free

Maintains a dry, tack free surface after cure

Главная Информация			
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Желтый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.087	g/cm ³	
Part B	1.017	g/cm ³	
Усадка	0.80	%	ASTM D2566
Время отгрузки (25 °C)	6.0 to 8.0	hr	
Gel Time	1.2	hr	
Время работы (25 °C) ¹	30.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	4.50	Pa·s	
Part A : 25°C	15.0	Pa·s	
Part B : 25°C	1.00	Pa·s	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55 to 65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	1.48	MPa	
200% Strain	2.39	MPa	
300% Strain	2.94	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	11.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1200	%	ASTM D412
Tear Strength	41.3	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	

Компоненты термокомплекта

Part A	Mix Ratio by Weight: 100,□□Mix Ratio by Volume: 94
Part B	Mix Ratio by Weight: 100,□□Mix Ratio by Volume: 100
Срок годности	26 wk

NOTE

1. 100g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

