

## BJB Polyurethane TC-440 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

### Описание материалов:

BJB Polyurethane TC-440 A/B is a Polyurethane Thermoset Elastomer (TSU) material. It is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Полупрозрачный Желтый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.047	g/cm <sup>3</sup>	
Part B	1.007	g/cm <sup>3</sup>	
Усадка	0.30	%	ASTM D2566
Время отгрузки (25 °C)	6.0 to 8.0	hr	
Gel Time	50.0	min	
Время работы (25 °C) <sup>1</sup>	25.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	3.44	Pa·s	
Part A : 25°C	3.92	Pa·s	
Part B : 25°C	0.890	Pa·s	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	35 to 45		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	0.634	MPa	ASTM D412
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 4.22	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 1700	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>2</sup>	28.4	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 75, Mix Ratio by Volume: 78		
Срок годности	26	wk	
NOTE			

---

1.	100g
2.	Die C

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

