

Generic PUR-Ester/TDI

Polyurethane (Polyester, TDI)

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ester/TDI
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.15 - 1.26	g/cm ³	ASTM D792
--	1.21 - 1.27	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка-Поток (23°C)	1.1 - 1.6	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	50 - 97		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	44.8 - 62.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	280 - 710	%	ASTM D638
Прочность на сжатие (23°C)	0.621 - 14.2	MPa	ASTM D695
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain, 23°C	1.51 - 12.2	MPa	ASTM D412
300% strain, 23°C	1.55 - 18.5	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение			ASTM D412
Yield, 23°C	49.5 - 59.5	MPa	ASTM D412
Fracture, 23°C	37.8 - 54.0	MPa	ASTM D412
23°C	48.1 - 50.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	390 - 730	%	ASTM D412
Tear Strength			
23°C	40.3 - 134	kN/m	ASTM D624
Cracking	17	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия	1.0 - 38	%	ASTM D395
Сопrotивляемость Bayshore	27 - 40	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	1.0 - 13	min	
Терморегулирующая вязкость	380 - 3250	cP	ASTM D2393
Время демолд	20 - 1400	min	

Время доставки	6.0 - 78	hr
----------------	----------	----

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура формы	104 - 113	°C
-------------------	-----------	----

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ester/TDI This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat