

## RTP 200.7

7.0% стекловолокно

Polyamide 66

RTP Company

### Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 7.0% наполнитель по весу
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Внешний вид	Черный
	Натуральный цвет

Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Формовочная усадка-Поток (3.18 mm, Injection Molded)	1.0	%	ASTM D955
--	-----	---	-----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	4480	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	93.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	3.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	4130	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Injection Molded)	138	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm, Injection Molded)	48	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (3.18 mm)	370	J/m	ASTM D4812

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	НВ	UL 94

### Дополнительная информация

The value listed as Flammibility, UL 94, was tested in accordance with RTP Company methods.

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	274 - 293	°C
Средняя температура	274 - 293	°C

Передняя температура	274 - 293	°C
Температура формы	66.0 - 107	°C
Давление впрыска	83.0 - 124	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

