

# ArgoGraph® 46510 CLEAR

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

## Описание материалов:

Applications:

Premium performance graphic film overlamine facestock

Characteristics:

Class A gloss finish

Highly conformable

Excellent abrasion resistance

Excellent low-temperature flexibility & cold crack resistance

UV resistant (5 year outdoor durability)

No additives - consistent, excellent adhesive compatibility/anchorage

Halogen free

Главная Информация			
Характеристики	Изготовитель		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошее сопротивление трещине		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Без галогенов		
	Гибкость при низкой температуре		
	Средний блеск		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Поверхностное натяжение	> 35	mN/m	
UV Resistance			
-- <sup>1</sup>	No change at 2000 hours		SAE J1960
A10 <sup>2</sup>	No change at 3000 hours		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 g, CS-17 Wheel)	< 3.50	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	48.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск <sup>3</sup> (60°)	> 80	ASTM D2457	

## NOTE

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Xenon arc  |
| 2. | QUV using UVA bulb, 4 hours<br>50°C UV exposure, 4 hours 60°C<br>condensation. |
| 3. | OTM 3-309  |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

