

Keliren® XH-21A

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

XH-21A CHLORINATED POLYETHYLENE (CPE) COMPOUND FOR 85°C NORMAL NO FLAME-SPREAD RUBBER JACKET

PRODUCT FEATURES:

Our company can manufacture XH-21A CPE jacket material after many experiments and tests. After continuous curing, all properties of this rubber cable jacket can meet and surpass the Standard No. GB7594.5.

MAIN APPLICATION:

This product can be used to manufacture normal cable jacket which its conductor allowable work-temperature can stay at 85°C for a long-term. It has a certain oil-resistance, heat resistance, cool-resistance, weather resistance and excellent flame-resistance, also it can be used to manufacture ship cable jacket directly and substitute CR rubber compound completely.

Главная Информация		
Характеристики	Огнестойкий Хорошая устойчивость к погоде Высокая термостойкость Маслостойкий	
Используется	Кабельный кожух	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress ¹ (Break)	> 10.0	МПа
Удлинение при растяжении		
Break ²	> 250	%
Break ³	> 300	%
Старение	Номинальное значение	Единица измерения
Изменение напряжения при растяжении		
100°C, 24 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40	%
100°C, 240 hr, in Air oven	-30 to 30	%
Изменение натяжения при разрыве		
100°C, 24 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40	%
100°C, 240 hr, in Air oven	-40 to 40	%
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Индекс кислорода	> 35	%

NOTE

1.	Before ageing test
2.	After Oven ageing test
3.	Before ageing test

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

