

Huaфон JF-P-4170 / JF-I-4118 (outsole)

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristic: Low hardness and high density.

Application: For casual shoes and direct injection shoes.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Высокая плотность	
	Низкая Твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.700 to 0.750	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	63.0 to 68.0	
Asker C : 23°C	80.0 to 85.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 86 to 88	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.17 to 1.19	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.20 to 0.50	Pa·s
40°C ⁶	0.80 to 1.2	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%
Tear Strength	> 30.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	

2.	Part B
3.	Part A
4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat