

Karina PVC COMPOUND - IVORY E-105900-35/ 1-B-AC-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND 105 C (ANTI-FLAME AND HEAVY METAL FREE) RECOMMENDED FOR ISOLATION AND COVERING ELECTRICAL WIRES FOR INTERNAL ELECTRICAL EQUIPAMENTS.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей Электронная изоляция		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.35 - 1.41	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Содержание кадмия		ppm	ASTM D1971
Содержание хрома		ppm	ASTM D1971
Цвет A	-1.83 - 1.17		ME 12
Цвет b	3.99 - 6.99		ME 12
Color L	89.3 - 92.3		ME 12
Содержание ртути		ppm	ASTM D1971
Цвет	OK		ME 12
Содержание брома		ppm	IEC 62321
Максимальное отклонение удлинения		%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение		%	IEC 60811-1-2
Содержание свинца		ppm	ASTM D1971
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88 - 92		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Сопrotивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 30	%	NBR 6245

NOTE

1. 24 hr
2. Aging Air 168 hr at 136°C
3. Aging air 168 hr at 136°C
4. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

