

## Hoffman PVC V7-28

Rigid Polyvinyl Chloride

Hoffman Plastic Compounds Inc.

### Описание материалов:

Hoffman PVC V7-28 is a rigid polyvinyl chloride material. This product is available in North America and is processed by injection molding.

The main characteristics of Hoffman PVC V7-28 are:

flame retardant/rated flame

Hard

Impact resistance

the typical application field of Hoffman PVC V7-28 is: food contact application

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Хорошая ударопрочность		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 - 0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2540	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	44.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	1100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	72.2	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	149 - 166	°C	
Инструкции по впрыску			

The processing temperature given is for a standard nozzle tip and screw. The temperature range for a smear nozzle tip and PVC screw is 330 - 360°F.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

