

Manner Flexible PVC X4077

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free general purpose tubing, profile extrusion and injection molding compound. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Общее назначение Низкое (нет) Содержание свинца | | |
| Используется | Профили Трубка | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.36 to 1.40 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 77 | | |
| Shore A, 15 sec | 71 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| 1.52 mm | 13.0 | MPa | |
| 100% Strain, 1.52 mm | 6.03 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm) | 320 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -32.0 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

