

HANWHA EVA 2315

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Hanwha Chemical

Описание материалов:

HANWHA EVA 2315 is manufactured by Dow tubular high pressure process and designed for variety of foam molding application such as shoes and sandals etc.. EVA 2315 is well known for its excellent processability and high quality assurance.

Excellent Foam Molding Property

Very Good Mechanical Properties

Excellent Loading Property of Various Fillers

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Foamable Хорошая технологичность		
Используется	Пена Обувь		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	15.0	wt%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	93		
Shore D	40		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	820	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	66.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	88.0	°C	ASTM D3417
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Processing Temperature			
Kneader	90 to 110	°C	
Roll Mill	100	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

