

Generic Acetal (POM) Copolymer - Metal

Металл

Acetal (POM) Copolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Acetal (POM) Copolymer - Metal
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Металл	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	71.1 - 71.3	°C
Время сушки	1.0 - 1.1	hr
Температура обработки (расплава)	204	°C
Температура формы	101 - 102	°C

Инструкции по впрыску		
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Acetal (POM) Copolymer - Metal This information is provided for comparative purposes only.		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

