

TEKNIFLEX® Pouch CL3902

C1S Paper/LDPE/Al Foil/LDPE Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

This data sheet describes TEKNIFLEX™ Pouch CL3902 product

This Pouch product is made with Low Density Polyethylene (LDPE) Heat Seal (HS) layer for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic packaging structures requiring oxygen and moisture barrier protection.

It is available with custom and standard printing on the paper

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер		
Используется	Косметическая упаковка Пищевая упаковка Фармацевтическая упаковка		
Рейтинг агентства	DMF 1968 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,170 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 USP неуказанный рейтинг		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки	91.4	µm	
Выход	9.84	m ² /kg	ASTM D646
Базовый вес	101	g/m ²	ASTM D646
Ширина рулона ¹	> 2.50	cm	
Прочность уплотнения ²	0.61	N/mm	
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	< 3.2E-3	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	< 3.2E-3	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
NOTE			
1.	Roll width tolerance: ±1.6 mm		
2.	Self-Seal @ 350°F, 40psi, 0.5 sec		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

