

ELASTOSIL® R plus 4110/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extruded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Быстрое лечение Приемлемый пищевой контакт Общее назначение
Используется	Промышленное применение Профили Клапаны/Детали Клапана
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	10.5	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	790	%	DIN 53504
Комплект сжатия	11	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	40.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	55	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

