

Ultrason® S 2010 G6

30% стекловолокно

Polysulfone

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultrason S 2010 G6 is a 30% glass reinforced, medium viscosity injection molding PSU grade with high rigidity and strength.

Applications

Typical applications include circuit breaker parts, lamp holders, heat shields, impellers, and printer cartridges.

Главная Информация	
UL YellowCard	E41871-100482343
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Высокая жесткость
	Высокая прочность
	Средняя вязкость
Используется	Электрические детали
	Детали принтера
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением
Многоточечные данные	Ползучий модуль против времени (ISO 11403-1)
	Изохронный стресс против деформации (ISO 11403-1)
	Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1)
	Сектантный модуль против деформации (ISO 11403-1)
	Модуль сдвига против температуры (ISO 11403-1)
	Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.46	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (360°C/10.0 kg)	30.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	0.46	%	
Flow	0.29	%	
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	0.60	%	

Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.20	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	193	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	8900	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	125	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	2.2	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	8.5	kJ/m ²	
23°C	8.5	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179
-30°C	45	kJ/m ²	
23°C	40	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-30°C	8.5	kJ/m ²	
23°C	8.5	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	185	°C	ISO 75-2/A
CLTE-Поток	2.0E-5	cm/cm/°C	
RTI Elec			UL 746
1.60 mm	160	°C	
3.00 mm	160	°C	
RTI Imp			UL 746
1.60 mm	140	°C	
3.00 mm	140	°C	
RTI Str			UL 746
1.60 mm	160	°C	
3.00 mm	160	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	> 1.0E+13	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	45	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная			IEC 60250
100 Hz	3.70		
1 MHz	3.70		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
100 Hz	1.0E-3		
1 MHz	6.0E-3		

Comparative Tracking Index	125	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-1		
3.00 mm	V-0		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	130 to 150	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Температура обработки (расплава)	350 to 390	°C	
Температура формы	150 to 190	°C	
Давление впрыска	3.50 to 12.5	MPa	
Скорость впрыска	Fast		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

