

## Franprene TGA 2345LMO

Thermoplastic Elastomer

Franplast S.r.l.

### Описание материалов:

Ideal for the production large-scale retail plastic mats. Quick moulding cycles, good flatness and excellent toughness.

Application:

Bath Mat

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Хорошая прочность		
Используется	Товары для дома		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	110	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	45		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	3.00	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	530	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	16	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 60	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Задняя температура	140 to 160	°C	
Средняя температура	145 to 165	°C	
Передняя температура	145 to 165	°C	
Температура сопла	150 to 170	°C	
Температура формы	30.0 to 40.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

