

Bergamid™ B65 G/Mi20 UF grey LS

20% GlassMineral

Polyamide 6

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Bergamid™ B65 G/Mi20 UF grey LS is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 20% glass\mineral. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

RoHS Compliant

Flame Retardant

Halogen Free

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло минеральное, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Огнестойкий		
	Без галогенов		
	Лазерная разметка		
	Низкое (до нет) содержание фосфора		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.36	g/cm ³	DIN 53479
Содержание золы	> 20	%	ISO 3451
Максимальная температура использования			IEC 60216
-- ²	95	°C	
Short Time	190	°C	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	5700	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	91.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	2.5	%	ISO 527-2/5
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			
-30°C	3.2	kJ/m ²	ISO 179
23°C	3.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			
-30°C	31	kJ/m ²	ISO 179
23°C	37	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	205	°C	ISO 75-2/B
Температура плавления (DSC)	223	°C	ISO 3146
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+10	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Comparative Tracking Index (Solution A)	400	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.800 mm, ALL)	V-2		Internal Method
Температура зажигания провода свечения (0.800 to 1.60 mm)	960	°C	IEC 60695-2-13
NOTE			
1.	±0.03 g/cm ³		
2.	Continuous (GTP 50% Tensile)		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

